

Technisches Datenblatt nach ASTM

Werkstoff

NBR NB807101

schwarz

Vernetzung: Schwefel

Änderungsindex	Änderungsdatum	Seite	1 / 2
1	26.09.2017		

Allgemeine Prüfungen

	Sollbereich	Typ. Werte	
Dichte ASTM D 1817	1.28 ±0.03	1.28	g/cm ³
Härte ASTM D 2240, Shore A	80 ±5	80	Shore
Zugfestigkeit ASTM D 412	---	18.7	MPa
Bruchdehnung ASTM D 412	---	311	%
Kältetest ASTM D 1329, TR10	---	-25	°C
Kältebeständigkeit ASTM D 2137, 3 min, pass	---	-25	
Druckverformungsrest ASTM D 395, B, 22 h, 100 °C, 25 %	---	9	%
ACN-Gehalt	---	33	%

Übersicht der Freigaben

	Land	Bauteil	Bemerkung	Gültig bis	unbegrenzt
RoHS Konform			inklusive EU 2011/65 und EU2015/863 (ROHS III)		<input checked="" type="checkbox"/>

Freudenberg

Freudenberg Industrial Services GmbH
 Global Material Technology
 Nadja Güldner
 Telefon: +49 40 66989 279
 Fax: +49 40 66989 9279
 Email: nadja.gueldner@fst.com

Technisches Datenblatt nach ASTM

Werkstoff

NBR NB807101

schwarz

Vernetzung: Schwefel

Änderungsindex

1

Änderungsdatum

26.09.2017

Seite

2 / 2

Keine ASTM D2000 Prüfungen verfügbar

Kältebeständigkeit ASTM D2137, 3min/ -25°C: entspricht

Die angegebenen Werte stützen sich auf eine begrenzte Anzahl von Prüfungen an Normprüfkörpern (2mm Musterplatten). Die an Fertigteilen ermittelten Daten können in Abhängigkeit des Fertigungsverfahrens und der Teilegeometrie von obigen Werten abweichen.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Freudenberg

Freudenberg Industrial Services GmbH

Global Material Technology

Nadja Güldner

Telefon: +49 40 66989 279

Fax: +49 40 66989 9279

Email: nadja.gueldner@fst.com